

## GISCOTEX

### 1. Descripción:

La membrana Giscotex es una lámina impermeabilizante de caucho sintético EPDM vulcanizado laminada a un geotextil de polipropileno.

La membrana Giscotex proporciona en un único producto, fácil y rápido de aplicar, las ventajas conjuntas, de una lámina de EPDM giscolene y la protección del geotextil aplicado. La instalación de esta manera se realiza en un único paso.

Para la realización de juntas, 10 cm al extremo de la membrana no están doblados con geotextil, permitiendo la unión con otra lámina.

### 2. Propiedades

- Permanente elasticidad desde  $-45^{\circ}\text{C}$  hasta  $130^{\circ}\text{C}$ .
- Resistencia al ozono y a la radiación UV.
- Excelente estabilidad térmica y dimensional.
- Facilidad y rapidez de instalación.

### 3. Aplicación

La colocación según el sistema de impermeabilización con láminas Giscotex debe ser realizada por personal experimentado e instaladores homologados de acuerdo con las instrucciones del Manual Técnico de Giscosa y empleando los accesorios del sistema.

Las condiciones de la zona a impermeabilizar deben ser las normales para la realización de un trabajo de impermeabilización. La superficie tiene que estar seca, limpia y libre de elementos punzantes.

La membrana debe reposar unos 30 minutos antes de realizar las uniones y fijarla definitivamente.

Consulte con el Departamento Técnico de Giscosa si desea información adicional.

### 4. Rendimiento

Las dimensiones de la membrana Giscotex se calcularán para cubrir el sustrato, incluyendo los solapos de las juntas y remotes.

## 5. Características

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Tracción (MPa)</b>       | ≥ 9   |
| <b>Alargamiento (%)</b>     | ≥ 400 |
| <b>Dureza (Shore A)</b>     | 50-70 |
| <b>Durabilidad (UV)</b>     | Pasa  |
| <b>Resistencia al ozono</b> | Pasa  |

Póngase en contacto con el Departamento de Calidad de Giscosa si desea más información.

## 6. Presentación/Almacenamiento/Caducidad

Rollos: 1.5 metros de ancho por 20 metros de largo.

Otros largos son posible bajo pedido.

Mantener protegido de agresiones mecánicas. Almacenar apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas.

Caducidad ilimitada

## 7. Precauciones

Para mayor información consulte la ficha de seguridad del producto,