



0099

Giscolene 70

Suministrado por: Giscosa
C/Torres Quevedo, 32
E-28823 Coslada

Fabricado en: C/Libra, 17
E-08228 Les Fonts (Terrassa)

07

0099/CPD/A86/0008

Lámina de EPDM de 0.7 mm
Ancho estándar: 1500 mm
Largo estándar: 20 m

UNE-EN 13361/UNE-EN 13362

Barreras geosintéticas para su utilización en canales, embalses y presas.

Uso previsto: membrana de impermeabilización frente a fluidos.

Aplicación 2: Geomembrana expuesta en servicio.

Resistencia a la tracción (L/T)	ISO 527	≥7 MPa
Alargamiento (L/T)	ISO 527	≥ 300%
Resistencia al punzonado estático	EN-ISO 12236	PND
Estnqueidad a los líquidos	prEN 14150	PND
Durabilidad: Envejecimiento a la intemperie Variación alargamiento: Variación tracción:	UNE-EN 12224	≤25% ≤25%
Durabilidad: Envejecimiento a la oxidación Variación alargamiento: Variación tracción:	prEN 14575	≤25% ≤25%
Fisuración bajo tensión en un medio tensioactivo	ASTM D 1434	PND